

fiche technique



Spécifications du produit

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPB2026
Dimensions	Panneau	900 x 2800 x 5 mm
	Boîte	2 panneaux / 5.04 m² / 55.5 kg
	Palette	22 boîtes / 110.88 m² / 1295 kg
Densité	EN ISO 23996	± 2050 kg/m³
Mode du pose		Languette et rainure - 2 côtés
Chanfrein		Sans chanfrein
Différentes panneaux		4
Structure		Structure en pierre
Finition		Brillance standard (5-8%)
		Antimicrobien UV
Couche superficielle		Sans objet
Conditions de garantie	Usage résidentiel	15 ans
	Usage commercial	10 ans

Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Réaction au feu		EN 13501-1		B-s2, d0
Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Résistance UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Résistance aux rayures		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Résistance aux taches		EN 438-2		Groupe 1 et 2 : grade 5 Groupe 3 : grade 5
Résistance thermique		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.039 m²K/W

fiche technique



Environnement

propriété	méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 jours)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenu recyclé			29 %
Libération de métaux lourds et d'éléments spécifiques	EN 12149		ND
Libération du monomère de chlorure de vinyle	EN 12149		ND
Emission Formaldéhyde			
CE-Marquage - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr

