

fiche technique



Spécifications du produit

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPC2026
Dimensions	Dalle	592 x 1184 x 4 (0.25mm PET) mm
	Boîte	4 dalles / 2.804 m² / 23.1 kg
	Palette	31 boîtes / 86.924 m² / 740 kg
Densité	EN ISO 23996	± 2100 kg/m³
Mode du pose		Languette et rainure - 4 côtés
Chanfrein		Sans chanfrein
Différentes dalles		18
Structure		Structure en marbre
Finition		Haut brillant 105%
		Sans objet
Couche superficielle		0,25 Film PET
Conditions de garantie	Usage résidentiel	15 ans
	Usage commercial	10 ans

Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Réaction au feu		EN 13501-1		C-s2, d0
Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Résistance UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Résistance aux rayures		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Résistance aux taches		EN 438-2		Groupe 1 et 2 : grade 5 Groupe 3 : grade 5
Résistance thermique		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.041 m²K/W

fiche technique



Environnement

propriété	méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 jours)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenu recyclé			29 %
Libération de métaux lourds et d'éléments spécifiques	EN 12149		ND
Libération du monomère de chlorure de vinyle	EN 12149		ND
Emission Formaldéhyde			
CE-Marquage - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr

