

Osaka 190

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet trois plis	EN 13489	DoP PQ2024-13
Dimensions	Lame	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Boîte	8 lames / 2.888 m² / 24.1 kg
	Lames entières	6
	Palette	45 boîtes / 129.96 m² / 1106.5 kg
Densité	EN 323	± 536 kg/m³
Mode du pose	Languette et rainure	
Couche supérieure	Chêne européen (Quercus robur)	
Cœur	Épicéa (Picea abies)	
Couche de support	Épicéa (Picea abies)	
Gradation du bois	Rustique B+	
Structure	Légèrement brossé	
Chanfrein	4V	
Niveau de brillance à 60°	5-7 %	
Finition	Vernis mate UV	
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Couleur	Finition	Structure
OSA 190-1007	1007-Prosecco	Vernis mate UV	Légèrement brossé
OSA 190-1008	1008-Empire	Vernis mate UV	Légèrement brossé
OSA 190-1009	1009-Heritage	Vernis mate UV	Légèrement brossé
OSA 190-110	110 - Natural	Vernis mate UV	Légèrement brossé

Osaka 190

fiche technique



Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux				A
Réaction au feu		EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance		CEN/TS 15676		USRV 42
Contenu Pentachlorophénole		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique				Classe 1

Emission Formaldéhyde

CE-Marquage - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



Osaka 190

Rustique B+



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Très rustique
Variation de couleur	Elevée
Noeuds sain	Autorisé illimité
Noeuds mastiqués	$\varnothing \leq 80$ mm
Aubier	< 50 % de la largeur
Fente en bout	$\leq 10 \times 300$ mm
Fente	$\leq 6 \times 300$ mm
Trou d'insecte à piqûre	Trou de ver autorisé, max. 10
Moisissure	Autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Permis ; moelle fermée
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois – 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée



Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr