# Ravello CH

10-02-2025

fiche technique

FR

## Specifications produit

| | | |
|---|---|---|
| Parquet 3-plis | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2021-5 |
| Dimensions | Lame | 510 x 90 x 15/ 4 mm |
| | Boîte | 16 lames / 0,734 m² / 7,50 kg |
| | Longeur imbriquée | - |
| | Palette | 70 boîtes / 51,38 m² / 550 kg |
| Densité | EN ISO 23996 | +/- 700 kg/m³ |
| Mode de pose | ISO 24334 | Rainure-languette (collé) |
| Parement | | 4 mm de chêne européen (Quercus Robur) |
| Gradation du bois | | Rustique A |
| Surface | | Légèrement brossée |
| Chanfreins | | Chanfrein V sur 4 côtés |
| Niveau de brillance | 60° | 5-7 % |
| Finition | | Huile |
| Conditions de garantie | Usage résidentiel<br>Usage commercial | 20 ans<br>sur demande |
| Application | EN 14342 | Classe 31 |

## Propriétés produit

| Propriété | | méthode | req. min. | résultat |
|---|---|---|---|---|
| Emissions dans l'air intérieur | | | | A, REACH |
| Réaction au feu | | EN 13501-1 | | Dfl-S1 |
| Résistance à la glissance | | EN 13893 | | DS (≥ 0,30) |
| Emission Formaldéhyde | | EN 717-1 | ≤ 0,124 mg/m³ | 0,016 mg/m³ (E1) |
| Contenu Pentachlorophénole | | EN 12673 | < 5 ppm | < seuil de detection |
| Chauffage au sol | | EN 12667 | R < 0,15 m²K/W | R = 0,112 m² K/W<br>OK (max +28°C) + collé |
| Durabilité biologique | | | | Classe 1 |

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : **www.lamett.eu**

CE EN 14342 REACH COMPLIANCE ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

**Lamett Europe NV** | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu

lamett®